





RFID-Transponder with printable surface

Publication number: EP1035504 (A1)
Publication date: 2000-09-13
Inventor(s): ROBERTZ BERND DR [DE]; LIEBLER RALF DR [DE]
Applicant(s): SIHL GMBH [DE]
Classification:
- **international:** *G06K19/02; G06K19/077; G06K19/08; G06K19/02; G06K19/077; G06K19/08*; (IPC1-7): G06K19/077
- **European:** G06K19/02; G06K19/077T; G06K19/08
Application number: EP19990102523 19990210
Priority number(s): EP19990102523 19990210

Also published as:

 EP1035504 (B1)
 EP1035504 (B2)
 AT198239 (T)

Cited documents:

 US5294290 (A)
 US5726122 (A)
 EP0893271 (A1)
 EP0704816 (A2)
 US4428997 (A)

[more >>](#)

Abstract of **EP 1035504 (A1)**

The transponder has a printable and/or writable surface and a carrier for at least one antenna. A circuit chip is connected to the antenna. The carrier is made of paper/card and the antenna and chip are applied to the surface of the paper opposite the printable and/or writable surface. This surface is then provided with a self-adhesive layer covered by a backing paper.

Data supplied from the **esp@cenet** database — Worldwide



(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
13.09.2000 Patentblatt 2000/37

(51) Int Cl.7: **G06K 19/077**

(21) Anmeldenummer: **99102523.0**

(22) Anmeldetag: **10.02.1999**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(71) Anmelder: **Sihi GmbH**
52355 Düren (DE)

(72) Erfinder:
• **Robertz, Bernd Dr.**
52428 Jülich (DE)

• **Liebler, Ralf Dr.**
52327 Kreuzau (DE)

(74) Vertreter:
Sternagel, Fleischer, Godemeyer & Partner
Patentanwälte
Braunsberger Feld 29
51429 Bergisch Gladbach (DE)

(54) **RFID-Transponder mit bedruckbarer Oberfläche**

(57) RFID-Transponder mit Papier/Karton als Träger für mindestens eine Antenne und damit elektrisch verbundenem Schaltungschip, der auf seiner obere Oberfläche bedruckbar/beschreibbar ist und auf der gegenüberliegenden Oberfläche des Trägerpapiers/Kartons zum Schutz von Antenne und Schaltungschip eine mit einer Deckschicht abgedeckte Kleberschicht vor-

handen ist.

Die direkt bedruckbaren RFID-Transponder können als Etiketten, insbesondere Haftklebeetiketten zum Kennzeichnen von Transportgut, Behältern oder Textilien verwendet werden, aber auch als Identifikationskarten oder Zutrittsberechtigungskarten verwendet werden.

Beschreibung

[0001] Die Erfindung richtet sich auf direkt bedruckbare und/oder beschreibbare RFID-Transponder, die als Etiketten, Transportgutanhänger, Identifikationskarten, Zutrittsberechtigungskarten verwendbar sind.

[0002] Es ist bekannt, Etiketten als fern ablesbare Identifikationsanhänger für Gepäckstücke zu verwenden. Diese weisen beispielsweise ein flexibles Substrat, eine auf dem Substrat gebildete Antenne mit einem Transponderschaltungs-Chip sowie Klebeschichten zum Verbinden von Chip und Antenne im Bereich der Antennenanschlußpunkte und der Chipanschlußpunkte, sowie zwischen dem Transponder, dem Substrat und einer Schutzfolie auf. Ein solches Etikett ist in EP-A-595 549 offenbart.

[0003] In EP-A-140 230 ist ein mehrschichtiger Datenträger mit integriertem Schaltkreis beschrieben, mit einem IC-Baustein für die Verarbeitung elektrischer Signale, der auf einer flexiblen Trägerfolie mit hoher Thermostabilität und hoher Zugfestigkeit, z.B. Polyimidfolie, montiert ist.

[0004] Aus DE-A-196 01 358 ist ein Papier bekannt, in das eine integrierte Schaltung, die vorbestimmte Daten enthält, die kontaktlos auslesbar sind, eingebettet ist. Die Einbettung der integrierten Schaltung in das Papier kann bereits bei der Herstellung von Papierbahnen oder durch Zusammenkleben von zwei Papierbögen erfolgen.

[0005] In DE-A-196 33 923 ist eine Chipkarte beschrieben, mit mindestens einem Halbleiterbauelement, einer Induktionsspule zum Daten- und Energieaustausch und mindestens einem weiteren passiven Bauelement, bei der alle passiven Bauelemente aus zweidimensionalen Leiterbahnstrukturen unmittelbar auf dem Kartengrundkörper gebildet sind. Angaben zum Material des Kartengrundkörpers fehlen.

[0006] EP-A-742 926 richtet sich auf einen ein- oder mehrschichtigen Datenträger aus Papier und/oder Karton mit einem eingebetteten elektronischen Modul, das zum Austausch von Daten mit einem externen Gerät dient. Die Einbettung des Moduls in den Papierkartenkörper kann durch Einkleben oder Einlaminieren erfolgen.

[0007] Aus DE-A-38 07 936 ist ein elektronisches Diebstahlsicherungssystem bekannt, das mit einer Sendefrequenz im GHz-Bereich (ca. 2,5 GHz) arbeitet, um kleine Abmessungen des passiven Sicherungselementes (passiver Transponder) zu ermöglichen. Das passive Sicherungselement ist mit dem Warenetikett zu einer Einheit verbunden.

[0008] Bei den bekannten Etiketten oder Karten mit RFID-Transpondern, die eine Trägerfolie mit darauf angeordneter Antenne und Schaltungschip aufweisen, sind die sogenannten Folientransponder zwischen einem Etikettenobermaterial aus Papier oder einer Kunststoffolie und weiteren Schichten einlaminiert, um Chip und Antenne gegen Beschädigungen zu schützen. Ähn-

liche Laminatstrukturen sind auch für Eintrittskarten, Fahrkarten, Anhängeetiketten mit RFID-Transpondern bekannt. Diese Lamine sind auf der Vorderseite und gegebenenfalls auch auf der Rückseite mit dafür üblichen Verfahren bedruckbar.

[0009] Nachteilig ist, daß zusätzlich zu den Basismaterialien die Trägerfolie des Transponders in das Endprodukt eingebracht werden muß, ohne daß sie für das Endprodukt eine funktionelle Bedeutung hat.

[0010] Aufgabe der Erfindung ist es, Etiketten, Transportgutanhänger, Identifikationskarten, Zutrittsberechtigungskarten und dergleichen, die jeweils einen RFID-Transponder mit Antenne und damit verbundenem Schaltungschip aufweisen, im Aufbau zu vereinfachen, so daß eine kostengünstigere Massenherstellung möglich ist.

[0011] Diese Aufgabe wird gelöst durch RFID-Transponder mit bedruckbarer und/oder beschreibbarer Oberfläche, mit einem Träger für mindestens eine Antenne und damit elektrisch verbundenem Schaltungschip, der dadurch gekennzeichnet ist, daß der Träger aus Papier/Karton ist und auf der bedruckbaren Oberfläche gegenüberliegenden Oberfläche des Papiers/Kartons mindestens eine Antenne aufgebracht und der Schaltungschip angeordnet sind und auf dieser Oberfläche des RFID-Transponders eine mit einer Deckschicht abgedeckte Kleberschicht vorhanden ist.

[0012] Die Oberfläche des Papierträgers ermöglicht es, darauf ein oder mehrere Antennen und elektronische Bauteile, wie Chips, Kondensatoren mit Massenfertigungsmethoden aufzubringen.

[0013] Zur massenweisen Herstellung von Antennen eignen sich insbesondere kontinuierlich arbeitende Methoden, wie z.B. Druckverfahren, bei denen beispielsweise hoch-leitfähige Silberleitpasten aufgedruckt werden. Auch Präge-, Stanzverfahren sowie Vakuumbedampfung, ggf. in Kombination mit galvanischer Verstärkung sind für die massenweise kontinuierliche Antennenfertigung geeignet.

[0014] Ebenso können subtraktiv arbeitende Methoden, wie z.B. Ätzprozesse, angewandt werden.

[0015] Als Antennenmaterial können Aluminium, Aluminiumlegierungen, Kupfer, Kupferlegierungen, Silber, Silberlegierungen, Gold, Goldlegierungen verwendet werden. Die weiteren elektronischen Module und die elektrische Verbindung mit den Antennenwindung(en) erfolgen mit den üblichen Verfahren. Hier hat sich insbesondere das Aufkleben mittels leitfähiger Kleber als vorteilhaft erwiesen.

[0016] Die für das Aufbringen der Antennen und weiteren elektronischen Bauteile vorgesehene Oberfläche des Papiers/Kartons sollte bestimmte Anforderungen erfüllen, um die notwendige Güte und Funktionsfähigkeit der Antenne(n) sicherzustellen.

Dämpfung und Güte von Antennen:

[0017] Zum Verständnis der Güte eines elektroma-

gnetischen Schwingkreises wird zweckmäßig die Dämpfung als bestimmendes Element beschrieben, da die Güte daraus abgeleitet wird.

Als Dämpfung (attenuation) wird allgemein ein Energieverlust bezeichnet, korrekter die unerwünschte Umwandlung eines Teils der Energie in Wärme. Dies tritt z. B. auf während der Übertragung eines Signals (elektrische Energie) oder bei einer Pendelbewegung (kinetische Energie).

Bei einem elektromagnetischen Schwingkreis treten Energieverluste auf in den Schwingkreiskomponenten Spule, Kondensator und Energieverbraucher (z.B. Chip und evtl. zusätzliche Dämpfungskomponenten wie Abschirmung).

[0018] Ein bestimmender Anteil sind Gleichstromisolation (ohmscher Isolationswiderstand) und Hochfrequenzisolation (spezifische frequenzabhängige Verlustfaktoren der Isoliermaterialien) aller Komponenten des Schwingkreises.

[0019] Die Dämpfung der Kondensatoren (diskreter Kondensator, Spulen-, Leitungs-, Verbraucherkapazität) ist bestimmt durch Gleichstrom- und Hochfrequenzisolation. Diese trägt meist relativ wenig zum Energieverlust bei im Vergleich zu Spulen und natürlich dem Verbraucher und können deshalb meist in diesen Betrachtungen im ersten Ansatz vernachlässigt werden.

[0020] Bei Spulen bestimmen Gleichstromwiderstand (Spulen-, Kontakt-, Leitungsdrahtwiderstand) und Skin-effekt (frequenzabhängiger Widerstand) wesentlich die Verluste. Widerstandserhöhung durch hohe Stromdichte kann hier vernachlässigt werden.

[0021] Der angeschlossene Energieverbraucher (z. B. Chip, zusätzliche Dämpfungskomponenten wie Abschirmung) ist komplex und hat eine frequenz- und energieabhängige Dämpfung.

[0022] Alle dämpfenden Anteile können in einer Schwingkreisschaltung durch (Ersatz-)Widerstandswerte beschrieben werden, die vereinfacht in einem Dämpfungswiderstand Z_0 zusammengefaßt werden.

[0023] Der Parallelschwingkreis ist bei niedrigen Frequenzen durch die Induktivität der Spule und bei hohen Frequenzen durch die Kapazität des Kondensators sehr niederohmig. Im Bereich der Resonanzfrequenz f_{res} jedoch ist er hochohmig. (Bei der Alternativschaltung eines Serienschwingkreises sind die Widerstandsverhältnisse umgekehrt). Der Schwingkreis erlaubt damit eine Frequenzselektion im Bereich der Resonanzfrequenz f_{res} .

Die Resonanzfrequenz f_{res} des idealen Schwingkreises wird bestimmt durch die Induktivität L und die Kapazität C :

$$f_{res} = \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{C \cdot L}}$$

Durch Dämpfung wird die Resonanzfrequenz etwas reduziert.

[0024] Wesentlicher ist jedoch, daß die Selektionsschärfe durch den Dämpfungswiderstand Z_0 begrenzt wird. Die Dämpfung d bewirkt eine Reduzierung der Resonanzüberhöhung und damit der Schwingkreisselektion.

[0025] Die Schwingkreisselektion wird beschrieben durch die Frequenzbandbreite b , bei der die Resonanzüberhöhung auf den Faktor 0,7 zurückgeht:

$$b = f_{res} \cdot d_{res}$$

[0026] Interpretation: Bei niedriger Dämpfung d_{res} ist die Bandbreite b gering und damit die Selektion hoch.

[0027] Die Güte Q_{res} wird definiert als Kehrwert der Dämpfung.

$$d_{res} = \frac{1}{Q_{res}}$$

Damit ist die Bandbreite b auch beschreibbar durch die Güte Q_{res} :

$$b = \frac{f_{res}}{Q_{res}}$$

Interpretation: Bei niedriger Güte Q_{res} ist die Bandbreite b groß, die Selektion und damit die Resonanzüberhöhung gering.

[0028] Das (der) als Träger für die Antenne(n) geeignete Papier/Karton soll eine ausreichende Leimung aufweisen, um sicherzustellen, daß die zum Ausbilden von passiven Bauteilen, wie Antennen oder Kondensatoren auf die Oberfläche aufgetragenen Materialien nicht zu tief in den Träger eindringen oder wegschlagen.

[0029] Der gewünschte Leimungsgrad kann sowohl durch Masseleimung als auch durch Oberflächenleimung oder Kombination von Masse- und Oberflächenleimung bei der Herstellung des Papiers/Kartons eingestellt werden.

[0030] Der Leimungsgrad des Trägerpapiers kann mit dem in der Papierindustrie dafür üblichen Verfahren nach Cobb (DIN 53132) bestimmt werden. Es ist jedoch bevorzugt, die Bestimmungsmethode zu modifizieren und anstelle von Wasser Rizinusöl mit einer Viskosität bei 20°C von 900 mPa.s bis 1100 mPa.s zu verwenden. Die Meßzeit beträgt 30 Sekunden.

Rizinus-Cobbtest:

[0031] Der Rizinus-Cobbtest wird in Anlehnung an DIN 53132 (Bestimmung der Wasseraufnahme nach Cobb) durchgeführt. Unter Ölaufnahme wird die Menge Rizinusöl in Gramm verstanden, die von 1 m² Papierfläche einseitig während der Einwirkdauer t unter den Anforderungen dieser Norm (Öltemperatur 20°C \pm 1°C)

aufgesaugt wird, wobei das Öl nicht bis zur anderen Seite durchgedrungen sein darf.

Das Absorptionsgerät besteht aus einem Metallzylinder mit lichten Querschnitt von $100 \pm 0,2 \text{ cm}^2$ und einer Höhe von ca. 50 mm. Der Metallzylinder kann derart gegen eine starre Platte gedrückt werden, daß ein dichter Abschluß erreicht wird.

Für die Bestimmung der Cobb-Werte wird der Metallzylinder bis zu einer Höhe von 30 mm mit Rizinusöl gefüllt und ein kreisförmiger Probenkörper mit einem Durchmesser von 130 mm zwischen Metallzylinder und starrer Platte eingelegt. Durch Andrücken der starren Platte wird der Metallzylinder fest geschlossen, so daß kein Öl austreten kann. Anschließend wird der mit der starren Platte abgedichtete Metallzylinder um 180° um seine Querachse (=Durchmesser) gedreht und gleichzeitig ein Zeitmesser in Gang gesetzt. Bei einer gewünschten Einwirkdauer von 30 Sek. wird der Metallzylinder nach 25 Sek. wieder um 180° in die Ausgangsposition gedreht und das auf dem Papier befindliche Öl durch Herausziehen des Probenkörpers zwischen Metallzylinder und starrer Platte vollständig abgestreift. Nach insgesamt 30 Sek. wird für 2 bis 3 Sek. ein Löschkarton mit einem Flächengewicht von 200 bis 250 g/m^2 auf die benetzte Seite aufgelegt und die Ablöschrolle über die abgedeckte Probe gerollt. Die Probe wird mit einer Analysenwaage mit einer Fehlergrenze von $\pm 0,001 \text{ g}$ gewogen.

[0032] Der Cobb-Wert wird wie folgend berechnet:

$$\text{Cobb}_{\text{Flüssigkeit}} = \frac{m_2 - m_1}{0,01 \text{ m}^2}$$

m_1 = Masse der Probe in g vor Versuch

m_2 = Masse der Probe nach Versuch

Rizinusöl: Verwendet wird Rizinusöl "Ricini Oleum raffinatum DAB 98", mit Prüfzertifikat nach § 6 Abs.3 Ap-Betriebsordnung.

Viskosität 1006 mPas; Brechungsindex 1,4797; Jodzahl 85; Säurezahl 0,43; Verseifungszahl 182; unverseifbare Anteile 0,74%; Peroxidzahl 1,56.

Bevorzugt weisen die geeigneten Trägerpapiere mit Rizinusöl bestimmte Cobb₃₀-Werte von 3 g bis 10 g auf.

[0033] Es können die für die Leimung von Papier/Karton üblichen, bekannten Masse- und/oder Oberflächenleimungsmittel verwendet werden. Besonders bevorzugt sind neutral oder schwach alkalische Leimungsmittel, z.B. natürliche oder synthetische Harze, wie Kolophonium oder modifizierte Kolophoniumharze, Harzseifen; synthetische Polymere, wie Polyvinylalkohol, Acrylatpolymere; Ketendimere, Casein, Stärke, Stärkederivate, Wachse. Oberflächenleimung mit siegelfähigen Leimungsmitteln sind bevorzugt, wenn die Bauteile durch Heißprägeverfahren ausgebildet werden sollen.

[0034] Die Oberfläche des Papier/Kartonträgers sollte eine ausreichende Glätte aufweisen. Diese kann durch Satinage des Trägermaterials oder durch Aufbrin-

gen einer Beschichtung oder Kombination von beiden erreicht werden.

[0035] Vorzugsweise weisen die Trägerpapiere/Kartons auf der Seite, auf der die Bauteile ausgebildet werden sollen, eine Oberflächenglätte, gemessen nach Bekk (ISO 5627) über 30 Sek auf, ganz besonders bevorzugt von 80 bis 2000 Sekunden.

[0036] Geeignete Beschichtungen zum Erreichen der gewünschten Oberflächenglätte sind durch Extrusionsverfahren aufgetragene Schichten aus synthetischen Polymeren wie Polyethylen, Polypropylen.

[0037] Es können aber auch Beschichtungen aus filmbildenden Polymeren, Bindemitteln gegebenenfalls mit Pigmenten und üblichen Hilfsstoffen aus wäßrigen Dispersionen zum Ausbilden einer die Oberfläche glättenden Beschichtung aufgebracht werden, die, falls erforderlich, durch Satinage noch weiter geglättet werden können.

[0038] Da für die Ausbildung der gewünschten Antennenstruktur auch das Aufnahmevermögen für Flüssigkeit nach dem Cobb-Test von Bedeutung ist, müssen der Oberflächenleimung entsprechende Eigenschaften der Beschichtung erreicht werden.

[0039] Im Falle von Beschichtungen mit filmbildenden Bindemitteln und Pigmenten kann dies durch Erhöhen des Bindemittelanteils von den üblichen 5-20 Gew.Tl. pro 100 Gew.Tl. Pigment auf 20 bis 50 Gew.Tl. erfolgen. Werden jedoch handelsübliche gestrichene Papiere als Trägerpapier verwendet, kann durch Aufbringen einer Lackschicht, beispielsweise Nitrocellulose, die Saugfähigkeit der pigmentierten Beschichtung in den gewünschten Bereich eingestellt werden.

[0040] Die Flächengewichte von geeigneten Trägerpapieren/Karton können von 30 g/m^2 bis 1000 g/m^2 betragen, vorzugsweise von 70 g/m^2 bis 700 g/m^2 .

[0041] In allen Fällen kann die Antenne individuell den Erfordernissen angepaßt werden. Während ein postkartengroßes Klebeetikett eine Antennenstruktur, die nahezu den äußeren Abmessungen entspricht, aufweisen kann, lassen sich in den langen, schmalen Fluggepäckanhängern längliche Antennenstrukturen einbringen. Auf diese Weise lassen sich für lange Lesedistanzen möglichst große Antennenflächen erzeugen, andererseits an Stellen, an denen Antennenstrukturen stören würden, z.B. an Stanzungen oder Perforationen, entsprechende Umgehungen vorsehen.

[0042] Zur Ausbildung von flachen, insbesondere rechteckigen RFID-Transpondern ist auf einem Trägerpapier/Karton einseitig eine Antenne mit ein oder mehreren Windungen aus einem elektrisch leitfähigen Material aufgebracht. Die Antenne wird durch übliche Maßnahmen auf dem Trägerpapier ausgebildet. Die Antenne weist Antennenanschlußpunkte auf, die vorzugsweise auf dem Trägerpapier so angeordnet sind, daß sie von der Antennenspule umgrenzt sind. Die Antennenwindung(en) hat/haben eine Dicke von $10 \mu\text{m}$ bis $50 \mu\text{m}$.

[0043] Der ebenfalls auf dem Trägerpapier/Karton be-

festigte Schaltungschip hat erste und zweite elektrische Chipkontaktpunkte vor einem inneren Flächenteil des Chips, und die elektrische Verbindung des Chips mit der Antenne ist vorzugsweise mittels elektrisch leitfähigem Klebstoff hergestellt, der zwischen den Antennenanschlußpunkten und den Chipanschlußpunkten angeordnet ist.

[0044] Um die Bedruckbarkeit/Beschreibbarkeit der erfindungsgemäßen RFID-Transponder mit Papier/Kartonträger zu verbessern, kann auf der Oberseite des Trägerpapiers eine opake oder semitransparente Schicht vorhanden sein.

[0045] Eine solche bedruckbare Schicht enthält feinteilige Pigmente, beispielsweise anorganische Pigmente oder Füllstoffe, wie Kaolin, Calciumcarbonat, Kieselsäure, Silikate, Aluminiumoxid, Aluminiumhydroxid, Zinkoxid, Bariumsulfat, Talk oder Mischungen derselben. Es können aber auch die für Papierbeschichtungen bekannten organischen Polymerpigmente, gegebenenfalls in Kombination mit anorganischen Pigmenten, für die bedruckbare Schicht verwendet werden.

[0046] Geeignete filmbildende Bindemittel zum Ausbilden der Schicht und Befestigen der Pigmente an dem Trägerpapier/Karton sind beispielsweise Polyvinylalkohol, Polyvinylpyrrolidon, Kasein, Stärke, Stärkederivate, Styrol-Maleinsäureanhydrid-Copolymere, aber auch die für Papierbeschichtungen bekannten üblichen Polymerlatices, wie Styrol-Butadiencopolymere, Styrol-Acrylsäurecopolymere, Acryllatices. Es können grundsätzlich auch Mischungen von löslichen Bindemitteln miteinander oder Latices mit löslichen Bindemitteln oder Mischungen von Latices verwendet werden.

[0047] Es können auch auf Lösemittel basierende Beschichtungszusammensetzungen, beispielsweise mit Nitrocellulose als Bindemittel zur Ausbildung der bedruckbaren Schicht verwendet werden.

[0048] Das Verhältnis von Pigment und Bindemittel wird so gewählt, daß eine ausreichende Haftung der bedruckbaren Schicht an dem Trägerpapier/Karton sichergestellt ist, jedoch die Schicht noch ausreichend Porosität aufweist, um gut bedruckbar zu sein.

[0049] In der Regel reichen 5 bis 30 Gew.Tl., vorzugsweise bis 20 Gew.Tl. Bindemittel pro 100 Gew.Tl. Pigment aus, um eine ausreichend feste bedruckbare und/oder beschreibbare Schicht auszubilden.

[0050] Die bedruckbare Schicht kann noch übliche Hilfsmittel, wie Dispergiermittel, Entschäumer, Vernetzungsmittel, Haftvermittler, Verdickungsmittel, Farbstoffe, UV-Stabilisatoren enthalten.

[0051] Die bedruckbare Schicht weist vorzugsweise ein Auftragsgewicht (trocken) von 5 g/m² bis 30 g/m², vorzugsweise 7 g/m² bis 20 g/m² auf.

[0052] Bei einer Ausführungsform der Erfindung kann zwischen dem Trägerpapier und der bedruckbaren Schicht noch eine Zwischenschicht angeordnet sein, die ebenfalls teilchenförmige Pigmente/Füllstoffe und Bindemittel enthält. Die Zwischenschicht erhöht die Opazität der Gesamtschicht auf dieser Seite des Trä-

gerpapiers und kann auch isolierende Wirkung gegenüber Wärme oder Sperreigenschaften für migrierende Bestandteile haben. Grundsätzlich können für die Zwischenschicht gleiche filmbildende Bindemittel und Pigmente für die bedruckbare Schicht verwendet werden. Die Zwischenschicht hat vorzugsweise ein Auftragsgewicht (trocken) von 1 g/m² bis 10 g/m². Um die Haftung der Zwischenschicht auf dem Trägerpapier/Karton zu verbessern, kann die Zwischenschicht auch ein Haftvermittler neben den üblichen Hilfs- und Zusatzstoffen enthalten, oder das/der Trägerpapier/Karton selbst kann eine haftvermittelnde Oberflächenausüstung aufweisen.

[0053] Bei einer Ausführungsform der Erfindung ist die bedruckbare Schicht als wärmeempfindliche Aufzeichnungsschicht ausgebildet. Bei dieser Ausführungsform enthält die bedruckbare Schicht zusätzlich noch Farbstoffvorläuferverbindung(en), die bei Einwirkung von Wärme mit einer geeigneten sauren Verbindung als Reaktionspartner eine Farbe ausbildet (ausbilden) und ein oder mehrere schmelzbare Verbindungen, wie Wachse und übliche Hilfsstoffe. Die schmelzbaren Verbindungen sollen bei Wärmeeinwirkung den Kontakt der Farbe bildenden Reaktionspartner unterstützen.

[0054] Bei einer anderen Ausführungsform der Erfindung ist die bedruckbare Schicht als tintenaufnehmende Aufzeichnungsschicht für das Bedrucken mittels Tintenspritzverfahren ausgebildet. Bei dieser Ausführungsform kann die bedruckbare Schicht neben Pigment(en) und Bindemittel(n) vorzugsweise noch ein oder mehrere kationische Verbindungen zur Fixierung der Farbstoffe der wäßrigen/alkoholischen Tinten enthalten. Beispielsweise kationische Acrylate, Acrylamide, Polydiallyldimethylamin-Chlorid, Polyallylamine, Polydiallylamine, Polyimide, quaternäre Ammoniumverbindungen und in derartigen Aufzeichnungsschichten übliche weitere Hilfsstoffe.

[0055] Die bedruckbare Schicht ist aufgrund der Anwesenheit von feinteiligen Pigmenten und Bindemittel (n) in der Regel auch durch andere, bei unmittelbarem Bedarf (on demand) ausführbare Druckverfahren, wie Thermotransferdruck, Laserdruck, Magnetographie, Dot-Matrix bedruckbar. Die bedruckbare Schicht ist auch mittels Flexo-, Offset-, Tief-, und Siebdruckverfahren bedruckbar.

[0056] Der besondere Vorteil der erfindungsgemäßen direkt bedruckbaren RFID-Transponder besteht darin, daß sie mit kommerziell eingeführten Druckern bei Bedarf unmittelbar bedruckt werden können, um auf der Oberfläche optisch lesbare Informationen auszubilden, die dem gewünschten Anwendungszweck als Etikett, Anhänger, Zutrittsberechtigungskarte, Identifikationskarte entsprechen. Parallel können die gleichen Informationen und/oder zusätzliche Informationen im Schaltungschip in wieder abrufbarer Form gespeichert werden.

[0057] Auf der der bedruckbaren Oberseite gegenüberliegenden Oberfläche weist das Trägerpapier eine

Kleberschicht auf. Die Kleberschicht kann ein Flächen-
gewicht von 3 g/m² bis 30 g/m², vorzugsweise 5 g/m²
bis 15 g/m² haben.

[0058] Die Kleberschicht kann aus handelsüblichen
Heißschmelzklebern oder üblichen Kaschierklebern
ausgebildet sein, insbesondere wenn die Deckschicht
dauerhaft an dem Trägerpapier/Karton befestigt werden
soll. Bei dieser Ausführungsform der Erfindung wird als
Deckschicht Papier oder Karton oder eine Kunststoffolie
verwendet, um die bedruckbaren RFID-Transponder di-
rekt als Identifikationskarten, Zutrittsberechtigungskar-
ten oder Anhänger verwenden zu können. Das Flächen-
gewicht des Papiers/Kartons für die Deckschicht wird
entsprechend der für den Verwendungszweck ge-
wünschten Steifigkeit der Karte ausgewählt. Es kann
von 50 g/m² bis 250 g/m², vorzugsweise 70 g/m² bis
120 g/m² betragen.

[0059] Bei einer anderen Ausführungsform der Erfin-
dung wird ein selbsthaftender Klebstoff zur Ausbildung
der Kleberschicht verwendet.

[0060] Geeignete Haftkleber zur Ausbildung einer
Haftkleberschicht sind beispielsweise haftklebende
wäßrige Dispersionen auf Basis Acrylsäure, Acrylat
(ester mit C₄ bis C₈-Alkoholen) und/oder mit Acrylat
(ester mit C₄ bis C₆-Alkoholen) und deren Copolymere
mit Vinylacetat, Acrylnitril, Diacetonacrylamid und/oder
quervernetzte Comonomere (z.B. Divinylbenzol oder
Ethylendimethacrylat mit und ohne modifizierende
Harzdispersionen (Kohlenwasserstoffharze, Alkylphen-
olharze, Terpenphenolharze, Beta-Pinenharze, Kolo-
phoniumharze, Methylstyrol-Vinyltoluolharze), Acrylat-
haftkleber, gelöst in organischen Lösemitteln mit z.B.
Kolophoniumtriglycerid- oder hydrierten Kolophonium-
harzen als klebrigmachende Komponente, durch Cop-
olymerisation mit bifunktionellen Monomeren, wie Divi-
nylbenzol oder Ethylendimethacrylat oder Copolymeri-
sation mit UV-Fotoinitiatoren (z.B. Benzophenongrup-
pen) derivatisierte Acrylate, strahlenvernetzbare Haft-
schmelzkleber auf Acrylatbasis, Haftschnitzkleber auf
Basis Isobutyl-Isopren, Isobutyl-Butadien oder
Ethylen-Butadien oder Blockcopolymeren mit Styrol
(SIS-SB-, SBS- und SE/BS Copolymere) unter Zusatz
klebrigmachender Harze, z.B. aliphatische Olefinharze,
Kolophonium- oder Terpen-Phenolharze oder Polyaro-
maten, in Benzin gelöste Haftkleber auf Naturkau-
tschukbasis mit Cumaron-Inden-, Kolophonium- oder
Kohlenwasserstoffharzen (z.B. Polyterpene oder Poly-
Beta-Pinen) als Klebrigmacher.

[0061] Die Haftkleberschicht wird mit einer wieder ab-
lösbaren Deckschicht abgedeckt, um die bedruckbaren
RFID-Transponder direkt als selbsthaftende Etiketten
zum Kennzeichnen von Transportgut, Textilien oder Be-
hältern nach dem Entfernen der Deckschicht verwen-
den zu können.

[0062] Derartige ablösbare Deckschichten zum
Schutz der Haftkleberschicht bis zur endgültigen Ver-
wendung, können sogenannte Trennpapiere sein, das
sind Papiere, die mindestens eine so ausgerüstete

Oberfläche aufweisen, so daß bei Kontakt mit dem Haft-
kleber eine Verbindung ausgebildet wird, die jedoch
ohne Beeinträchtigung der Klebwirkung der Haftkleber-
schicht wieder lösbar ist.

[0063] Geeignete Trennpapiere sind solche mit einer
Oberflächenschicht auf der Vorderseite, die als Trenn-
mittel enthalten kann: Polymere auf der Basis von Cel-
luloseacetat, (Meth)acrylaten, Acrylnitril, Vinylchlorid,
Vinylethern oder deren Copolymeren mit z.B. Malein-
säureanhydrid oder modifiziert mit Aldehyd- oder Imin-
harzen; Wachse auf der Basis von Polyethylen- oder
Polyamiden bzw. deren Mischungen mit Polymeren auf
der Basis von Nitrocellulose, Polystyrol oder Vinylchlorid-Vinylacetatcopolymeren; Polyvinylethern mit lang-
kettigen Alkoholen; Chromstearaten und darauf basie-
renden Derivaten; vernetzten Polyorganosiloxanen, ge-
gebenenfalls in Mischung mit Vinylethern und/oder Mal-
einsäureanhydridpolymeren.

[0064] Siliconhaltige Trennschichten werden aus Lö-
sungen in organischen Lösemitteln oder aus wäßriger
Emulsion oder als flüssige Polyorganosiloxane auf ein
geeignetes Trägermaterial aufgebracht und anschlie-
ßend vernetzt. Die Vernetzung kann durch katalysierte
Kondensation, durch Additionsreaktion, wie Hydrosily-
lierung oder mittels UV- oder ESH-Strahlen erfolgen.

[0065] Die bedruckbare Schicht, gegebenenfalls die
Zwischenschicht und die Kleberschicht, können auf das
Trägerpapier mit üblichen dafür bekannten Verfahren
aufgebracht werden. Im Falle von Haftkleberschichten,
insbesondere dann, wenn diese aus organischen Löse-
mitteln aufgebracht werden sollen, ist es bevorzugt,
Haftkleberschicht auf der mit Trennwirkung (Abhäsivei-
genschaft) versehenen Deckschicht auszubilden und
dann das Trägerpapier mit den ausgebildeten RFID-
Transpondern in Kontakt mit der Haftkleberschicht zu
bringen.

[0066] Bei einer Ausführungsform der Erfindung wird
eine endlose Papierbahn als Träger für die Ausbildung
der RFID-Transponder verwendet. Auf der Bahn wer-
den in Bahnlaufrichtung eine Vielzahl von RFID-Trans-
pondern mit jeweils Antenne und Chip ausgebildet. Es
ist auch möglich, eine breitere Papierbahn zu verwen-
den und in Bahnlaufrichtung parallel zueinander und in
geringem Abstand voneinander Reihen mit einer Viel-
zahl von RFID-Transpondern zu versehen.

[0067] Kleberschicht und Deckschicht werden bei
diesen Ausführungsformen vorzugsweise durchgehend
auf einer der Oberflächen der Papier/Kartonbahn befe-
stigt. Bevorzugt werden die RFID-Transponder in Bahn-
laufrichtung in Abstand voneinander ausgebildet.

[0068] Die bedruckbare Schicht auf der gegenüber-
liegenden Oberfläche des Trägerpapiers kann eben-
falls durchgehend ausgebildet sein. Es ist aber auch
möglich, die bedruckbare Schicht jeweils nur im Bereich
der RFID-Transponder aufzubringen und die Teile der
Bahn zwischen den in Bahnlaufrichtung in Abstand von-
einander angeordneten RFID-Transpondern und ge-
gebenenfalls vorhandenen Reihen von RFID-Transpon-

dem frei von der bedruckbaren Schicht zu belassen.

[0069] Diese, jeweils zwischen den RFID-Transpondern unterbrochene Ausbildung der bedruckbaren Schicht hat den Vorteil, daß beim Bedrucken der Schicht Sensoren den Beginn und das Ende des jeweiligen RFID-Transponders in der Bahn erfassen und das Bedrucken der RFID-Transponder passergenau steuern können.

[0070] Bei einer Ausführungsform eines endlosen RFID-Transponderbandes ist es bevorzugt, zwischen den RFID-Transpondern quer zur Bahnaufrichtung mindestens eine vorbereitete Trennlinie als Solltrennstelle auszubilden, um das Abtrennen von unbedruckten oder bedruckten RFID-Transpondern vom Band zu erleichtern.

[0071] Derartige Solltrennstellen zwischen den bedruckbaren RFID-Transpondern des Bandes können unterschiedlich ausgebildet sein. Beispielsweise können zwischen benachbarten RFID-Transpondern quer zur Bahnaufrichtung Perforierungen in der Bahn vorhanden sein, die die Solltrennstellen sichtbar machen und das Abtrennen von Einzeleinheiten erleichtern. Wie bereits beschrieben, sind vorzugsweise die einzelnen RFID-Transponder auf dem Trägerpapier nicht unmittelbar aneinandergrenzend ausgebildet, sondern vereinzelt, so daß benachbarte RFID-Transponder auf dem Trägerpapier in Bahnaufrichtung einen Abstand voneinander aufweisen. Um das Durchtrennen des Trägerpapiers an solchen Solltrennstellen zu unterstützen, kann die Deckschicht zusätzlich perforiert sein und/oder Lochungen aufweisen. Eine solche Ausbildung von Solltrennstellen ist besonders bevorzugt, wenn das Papierband Angreifstellen für Bandfördererlemente aufweisen und/oder wenn das Papierband zum Stapeln mit Zick-Zack-Faltung konfektioniert werden soll. Derartige Perforierungen haben aber auch Vorteile, wenn das Papierband zu Rollen konfektioniert werden soll.

[0072] Bei den Ausführungsformen der bedruckbaren RFID-Transponder in Bandform mit einer Reihe einer Vielzahl von RFID-Transpondern kann die Bandbreite von 45 mm bis 100 mm betragen. Bei schmalen Bahnen sind die rechteckigen RFID-Transponder in Längsrichtung des Bandes ausgebildet. Breitere Bahnen sind dann erforderlich, wenn die rechteckigen RFID-Transponder quer zur Bahnaufrichtung ausgebildet sind.

[0073] Die Bandbreite wird den kommerziellen Druckern, die das Bedrucken von Etiketten oder Zutrittsberechtigungskarten bei Bedarf unmittelbar erledigen, angepaßt.

[0074] Die Erfindung wird durch die nachfolgenden Beispiele noch besser verständlich.

Beispiel 1

[0075] Ein 70 g/m²-Etikettenpapier mit einer Glätte, gemessen nach Bekk von 167 Sek., einem Rizinus-Cobb-Wert (Meßzeit 30 Sek.) von 9,8 g, wird von Rolle mit silberhaltigen Polymerpasten im Siebdruckverfahren

mit Antennenstrukturen bedruckt. Die Leiterbahnenbreite beträgt 400 µm, die Dicke 33 µm. Die Antennenbahnen werden am Rand ca. postkartengroßer Etikettenraster geführt, um eine möglichst große Fläche zu umschließen. Die gedruckten Antennen werden bei 100°C ausgehärtet.

Die Randschärfe der Antennen ist einwandfrei. Es wird eine für das System, das mit dem RFID-Transponder kommunizieren soll ausreichende Güte erreicht.

[0076] Mittels Flip-Chip-Verfahren werden die Chips mit Epoxidkleber mit den Antennen verbunden. Der Kleber schlägt nicht durch das Papier durch.

[0077] Die mit den elektronischen Strukturen versehene Bahn wird anschließend vollflächig mit einem haftkleberbeschichteten 67 g/m²-Trennpapier abgedeckt, gestanzt, gegittert und in Form von Rollen zu Etiketten ausgerüstet.

[0078] Das Material kann im Thermotransferverfahren bedruckt und als fernablesbares Paketetikett eingesetzt werden.

Beispiel 2

[0079] Anstelle des Etikettenpapiers von Beispiel 1 wird ein 80 g/m²-Papier mit einer Glätte, gemessen nach Bekk, von 684 Sek., einem Rizinus-Cobb-Wert (Meßzeit 30 Sek.) von 5,6 g verwendet und wie in Beispiel 1 beschrieben verarbeitet. Die Leiterbahnenbreite beträgt 370 µm, die Dicke 37 µm. Der Kleber schlägt nicht durch das Papier durch.

[0080] Auch bei dieser Ausführungsform ist die Antennengüte ausreichend. Auch dieses Etikett kann im Thermotransferverfahren bedruckt und als fernablesbares Paketetikett eingesetzt werden.

Vergleichsbeispiel 2

[0081] Anstelle des Papiers von Beispiel 2 wird ein Papier mit einer Glätte, gemessen nach Bekk von 17 Sek. und einem Rizinus-Cobb₃₀-Wert von 26 g eingesetzt.

[0082] Die im Druckverfahren erhaltenen Antennenstrukturen weisen Leiterbahnbreiten von 420 µm und -dicken von 17 µm auf. Die Kanten und die Oberfläche sind uneben. Die Antennengüte erfüllt nicht die Anforderungen. Der beim Flip-Chip-Verfahren eingesetzte Epoxidkleber schlägt auf die Vorderseite des Papiers durch.

Beispiel 3

[0083] Ein einseitig gestrichenes Kunstdruckpapier mit einem Flächengewicht von 100 g/m² wird auf der Rückseite durch Extrusion mit Polyethylen beschichtet. Auf diese Seite werden Antennenstrukturen mittels Heißprägeverfahren abgebildet. Sie werden um ein vorgesehenes Stanzloch herumgeführt. Die Leiterbahnenbreite beträgt 360 µm, die Dicke 41 µm.

[0084] Die Antennen erfüllen die für das System notwendigen Güteanforderungen. Nach dem Aufbringen der Chips wird ein 100 g/m²-Papier mittels Kaschierkleber gegenkaschiert. Die Bahn kann zu RFID-Anhängertiketten verarbeitet werden.

Beispiel 4

[0085] Auf das in Beispiel 3 verwendete, mit Polyethylen beschichtete Papier, bei dem die Polyolefinschicht 36 µm dick ist, werden im Längsabstand von 50 cm 20 cm breite Cu-Streifen laminiert. Nach dem Aufbringen eines Photoresists, der Belichtung usw. werden die Antennenstrukturen im Längsabstand von ca. 50 cm und im seitlichen Abstand von ca. 60 mm geätzt.

[0086] Nach dem Aufbringen der Chips wird die Bahn vollflächig gegen ein 70 g/m²-Thermopapier kaschiert, die andere Seite mit einem kleberbeschichteten Silikonpapier abgedeckt.

[0087] Die Bahn wird zu Streifen von 50 cm Länge und 54 mm Breite in Form von Rollen à 200 Stück verarbeitet und kann für einreißfeste Fluggepäckanhänger verwendet werden.

Patentansprüche

1. RFID-Transponder mit bedruckbarer und/oder beschreibbarer Oberfläche, mit einem Träger für mindestens eine Antenne und damit elektrisch verbundenem Schaltungschip, dadurch gekennzeichnet, daß der Träger Papier/Karton ist und daß auf der bedruckbaren Oberfläche gegenüberliegenden Oberfläche des Papiers mindestens eine Antenne aufgebracht und der Schaltungschip angeordnet sind und auf dieser Oberfläche des RFID-Transponders eine mit einer Deckschicht abgedeckte Kleberschicht vorhanden ist.
2. RFID-Transponder nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ein selbsthaftender Kleber die Kleberschicht bildet und die Deckschicht ein Trennpapier ist, dessen mindestens eine Oberfläche mit einem Trennmittel ausgerüstet ist, so daß die Deckschicht an der selbsthaftenden Kleberschicht wieder ablösbar ist.
3. RFID-Transponder nach einem der Ansprüche 1-3, dadurch gekennzeichnet, daß ein Heißkleber, Kaschierkleber die Kleberschicht bildet und die Deckschicht ein mit der Kleberschicht nicht ablösbar verbundenes Papier/Karton oder Kunststoffolie ist.
4. RFID-Transponder nach einem der Ansprüche 1-3, dadurch gekennzeichnet, daß das Trägerpapier (der Trägerkarton) auf der für das Ausbilden der Antenne vorgesehenen Oberfläche eine Oberflächen-glätte, gemessen nach Bekk von 30 bis 2000 Sek. aufweist.
5. RFID-Transponder nach einem der Ansprüche 1-4, dadurch gekennzeichnet, daß das Trägerpapier (der Trägerkarton) auf der für das Ausbilden der Antenne vorgesehenen Oberfläche ein Aufnahmevermögen für Rizinusöl, bestimmt nach einem modifizierten Cobb-Verfahren von 3 bis 10 g bei 30 Sek. Meßzeit aufweist.
6. RFID-Transponder nach einem der Ansprüche 1-5, dadurch gekennzeichnet, daß auf der oberen Oberfläche des Papier/Kartonträgers eine bedruckbare Schicht vorhanden ist.
7. RFID-Transponder nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die bedruckbare Schicht als wärmeempfindliche Aufzeichnungsschicht ausgebildet ist, die bei Einwirkung von Wärme ein oder mehrere sichtbare Farben entwickelt.
8. RFID-Transponder nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die bedruckbare Schicht als tintenaufnehmende Schicht für das Spritzverfahren ausgebildet ist.
9. RFID-Transponder nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die bedruckbare Oberfläche des Trägerpapiers/Kartons als mittels Transferdruck, Laserdruck, Offsetdruck, Flexodruck, Tiefdruck, Siebdruck bedruckbar ist.
10. RFID-Transponder nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Träger ein endloses Papierband ist, auf dem in Bandlaufrichtung in Abstand voneinander eine Vielzahl von RFID-Transpondern mit jeweils Antenne und Chip ausgebildet sind.
11. RFID-Transponder nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen den RFID-Transpondern quer zur Bandlaufrichtung mindestens eine vorbereitete Trennlinie als Solltrennstelle ausgebildet ist.
12. Verwendung von RFID-Transpondern nach einem der Ansprüche 1, 2, 4 bis 11 als selbsthaftende Etiketten zum Kennzeichnen von Transportgut, Textilien, Behältern.
13. Verwendung von RFID-Transpondern nach einem der Ansprüche 1, 3, 4 bis 11 als Identifikationskarten, Zutrittsberechtigungskarten.



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 99 10 2523

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE

Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG
X	US 5 294 290 A (REEB MAX E) 15. März 1994 (1994-03-15) * Spalte 1, Zeile 66 - Spalte 2, Zeile 25; Abbildungen 1B, 6 * * Spalte 5, Zeile 45 - Spalte 6, Zeile 49 * * Spalte 11, Zeile 35-60 * * Spalte 13, Zeile 19-43 * * Spalte 17, Zeile 7-56 * * Spalte 23, Zeile 22-64 * * Spalte 52, Zeile 64 - Spalte 53, Zeile 28 * * Spalte 56, Zeile 66 - Spalte 57, Zeile 65 *	1-3, 6-13	G06K19/077
Y	* Spalte 59, Zeile 8-35 * * Spalte 60, Zeile 32 - Spalte 61, Zeile 35 *	4, 5	
Y	--- US 5 726 122 A (ASAJIMA MIKIO ET AL) 10. März 1998 (1998-03-10) * Spalte 5, Zeile 7-23 * * Spalte 22, Zeile 15-54; Abbildungen 1, 2, 4-6 *	4	
Y	--- EP 0 893 271 A (OCE TECH BV) 27. Januar 1999 (1999-01-27) * Spalte 2, Zeile 13-50; Ansprüche 1, 2 *	5	
A	--- EP 0 704 816 A (HUGHES IDENTIFICATION DEVICES) 3. April 1996 (1996-04-03) * Zusammenfassung; Abbildung 2 *	2	
A	--- US 4 428 997 A (SHULMAN JOSEPH) 31. Januar 1984 (1984-01-31) * Spalte 1, Zeile 4 - Spalte 2, Zeile 26; Abbildung 6 * * Spalte 6, Zeile 44-50 *	8	
	--- -/--		

Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt

Recherchenort DEN HAAG	Abschlußdatum der Recherche 16. August 1999	Prüfer Cardigos dos Reis, F
<p>KATEGORIE DER GENANNTE DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>		

EP 1 035 504 A1 (1999-03-03) (P4/C03)



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 99 10 2523

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG
A	US 3 078 182 A (J.P.CROWN, JR.) 19. Februar 1963 (1963-02-19) * das ganze Dokument *	7	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche		Prüfer
DEN HAAG	16. August 1999		Cardigos dos Reis, F
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EPO FORM 1503 03/92 (P44C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 99 10 2523

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

16-08-1999

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5294290 A	15-03-1994	DE 3221500 A	08-12-1983
		WO 8304448 A	22-12-1983
		DK 49084 A	03-02-1984
		EP 0110921 A	20-06-1984
		JP 59501030 T	07-06-1984
		US 4935093 A	19-06-1990
		US 4792790 A	20-12-1988
US 5726122 A	10-03-1998	JP 2872781 B	24-03-1999
		JP 4115993 A	16-04-1992
		JP 4133794 A	07-05-1992
		JP 4133792 A	07-05-1992
		JP 4142983 A	15-05-1992
		JP 4142991 A	15-05-1992
		US 5593939 A	14-01-1997
		CA 2050789 A,C	08-03-1992
		DE 69128505 D	05-02-1998
		DE 69128505 T	20-08-1998
		EP 0474494 A	11-03-1992
		EP 0798126 A	01-10-1997
		US 5356853 A	18-10-1994
		JP 4363292 A	16-12-1992
EP 0893271 A	27-01-1999	NL 1006663 C	26-01-1999
		AU 7842898 A	04-02-1999
		JP 11078224 A	23-03-1999
EP 0704816 A	03-04-1996	US 5541399 A	30-07-1996
		JP 8242116 A	17-09-1996
US 4428997 A	31-01-1984	KEINE	
US 3078182 A	19-02-1963	KEINE	

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82